

### 準備するもの

染め液の量：約 6 ℓ（約200gの布の場合）  
※ 布の重量の約30倍

ゴム手袋

染色容器  
耐熱容器・銅など：  
布がゆったり動かせるくらいの大きさの容器

染料を溶かす耐熱容器

菜箸

台所用液体中性洗剤

0:27 / 3:20

### 布を浸す

Tシャツをお湯に浸しておきます。

0:37 / 3:20

### お湯を用意する

染色容器に必要量のお湯(45~55℃)を用意します。  
約200gの布の場合は5.5ℓ

0:45 / 3:20

### 染料を建てる

※「建てる」とは還元剤を入れ、染料を溶ける状態にすること

染料を溶かす耐熱容器に染料をよく振って入れます。

0:51 / 3:20

### 染料を建てる

※「建てる」とは還元剤を入れ、染料を溶ける状態にすること

次に安定補助液と熱湯（85℃以上）約500mlを加えます。

1:00 / 3:20

### 染料を建てる

※「建てる」とは還元剤を入れ、染料を溶ける状態にすること

そこに還元剤を入れてかきまぜ、染料を建てる。

1:15 / 3:20

### 染料を建てる

※「建てる」とは還元剤を入れ、染料を溶ける状態にすること

2分ほどおくと液の色が還元色に変わります。  
※還元色は染め上がりの色と異なる場合があります。

1:19 / 3:20

染め液を作る



用意しておいたお湯に建てた染料を入れ染め液を作ります。  
※染め液ができたらすぐに染めてください。

染める

※ゴム手袋を着用してください。



浸しておいた布を軽くしぼり、広げてから染め液に入れ  
20分静かにかき混ぜながら染めます。

酸化発色させる



染め液から取り出し、軽く水洗いして、水気を絞ります。

ソーピング（洗う）



台所用液体中性洗剤を溶いた熱湯に布を入れ  
約5分加熱ソーピングをし、水ですすぎます。

完成



脱水をしてかげ干しをしたら完成です。  
※染色したものは、他のものと一緒の洗濯をさけてください。

染める



※布が空気に触れると、ムラ染めの原因になります。

酸化発色させる



布が重ならないように手早く広げて空気中にさらし  
同かきで30分、酸化発色させます。

ソーピング（洗う）



台所用液体中性洗剤を溶いた熱湯に布を入れ  
約5分加熱ソーピングをし、水ですすぎます。